



CLASSIFICATION

AWS A5.8	EN 1044	DIN 8513	BS 1845	NFA 81-363
-------------	------------	-------------	------------	---------------

B Ag 28	Ag 105	L-Ag 40 Sn	AG 20	-
---------	--------	---------------	-------	---

DIAMÈTRE (mm)

Ø1,5 - Ø2 - Ø3 x500

EMBALLAGE (kg)

Nous contacter

ANALYSE CHIMIQUE

Ag	Cu	Zn	Sn o CD	Autre
----	----	----	---------------	-------

40	30	28	2	-
----	----	----	---	---

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES



Plage de fusion ° C	Température de travail ° C	Poids spécifique g / cm ³	Charge de rupture N / mm ²
640–700	690	9.1	430

MATÉRIAUX À SOUDER

Cuivre - Laiton / Cuivre - Acier / Cuivre - Acier Inoxidable (Réfrigération, Climatisation)

DÉCAPANT POUR BAGUETTES NUES

Décapant Universel en Poudre ou en Pâte