



DIAMÈTRE (mm)

Ø1,5 - Ø2 - Ø3

EMBALLAGE (kg)

Nous contacter

ANALYSE CHIMIQUE

% Étain	% Plomb	% Cuivre
40%	60%	

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

INTERVALLE DE FUSION °C
183 - 238

APPLICATIONS et MATÉRIAUX À SOUDER

Sanitaire - Plomberie - Électronique