



Bobine Fil Plein / Ame Décapante Sn40/Pb60

DIAMÈTRE (mm)

Ø1,5 - Ø2 - Ø3

EMBALLAGE (kg)

Nous contacter

ANALYSE CHIMIQUE

% Étain	% Plomb	% Cuivre
---------	---------	----------

40%	60%	
-----	-----	--

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

INTERVALLE DE FUSION °C

183 - 238

APPLICATIONS et MATÉRIAUX À SOUDER

Sanitaire - Plomberie - Électronique

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr