



CLASSIFICATION et APPROBATION

DIN 1707 BS-219 EN 29453 ISO 9453	NFA 81 – 362	ASTM B321 – 96at
S – Sn 60 Pb 40	60 E1	60A

DIAMÈTRE (mm)

Ø1,5 - Ø2 - Ø3

EMBALLAGE (kg)

Nous contacter

ANALYSE CHIMIQUE

Ag	Sn	Pb
----	----	----

–	60	40
---	----	----

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Gamme de fusion ° C

183–189

APPLICATIONS et MATÉRIAUX À SOUDER

Sanitaire - Plomberie - Électronique