



DIAMÈTRE (mm)

Ø1,5 - Ø2 - Ø3

EMBALLAGE (kg)

Nous contacter

ANALYSE CHIMIQUE

% Étain	% Plomb	% Cuivre
97%		3%

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

INTERVALLE DE FUSION °C
227 - 285

APPLICATIONS

Sanitaire - Plomberie - Électronique