



**DIAMÈTRE (mm)**

Ø1,5 - Ø2 - Ø3

**EMBALLAGE (kg)**

Nous contacter

**ANALYSE CHIMIQUE**

% Étain	% Plomb	% Cuivre
97%		3%

**PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES**

INTERVALLE DE FUSION °C
227 - 285

**APPLICATIONS**

Sanitaire - Plomberie - Électronique